



Техническая информация

Клей 2-К ПУ для спортивных покрытий «GOLDBASTIK BP 80» (для впитывающих и невпитывающих оснований)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличная стойкость к погодным условиям;
- затвердевает без усадки;
- высокие заполняющие свойства;
- водостойкий, маслостойкий, химически стойкий по отношению к растворам кислот и щелочей;
- особенно подходит для покрытий с высокой механической нагрузкой;
- для внутренних и наружных работ.



8,25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	двухкомпонентный состав
Основа	полиол с наполнителем
Консистенция	высокая вязкость
Цвет покрытия	серый после высыхания
Плотность	ок. 1,6 г/см ³
Соотношение для смешивания А:Б (весовое)	6,5:1
Жизнеспособность смеси	ок. 50-60 мин. при +20°C
Время подсушки	не требуется
Время укладки	ок. 80 мин. при +20°C

Время затвердевания	8-10 часов
Готовность к эксплуатации	через 24 часа
Способ нанесения	зубчатый шпатель A1/A2/B2/B3
Расход	350-400 г/м ² (шпатель A1/A2), 500-600 г/м ² (шпатель B2/B3)
Условия применения	температура воздуха, клея и основания от +15°C, влажность - менее 75%
Применение	внутри и снаружи помещений
Морозостойкость	да, допускается транспортировка при отрицательных температурах

Отдел продаж (внутренний рынок)

+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com



Отдел продаж (экспорт)

+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com



Отдел по техническому сопровождению

+375 29 395-50-88
info@goldbastik.com





Пожароопасность	нет
Условия хранения	при температуре от +5 до +30°C (оптимально - от +10 до +25°C)
Гарантийный срок хранения	15 месяцев, в заводской невскрытой упаковке

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный безводный полиуретановый клей для приклеивания всех видов резиновых покрытий в рулонах и плитах с гладкой подложкой или подложкой из гранулированной резины, гомогенных или гетерогенных ПВХ-покрытий, металла, бетона, керамики и др. Может применяться на полах с подогревом, устойчив к мебельным колесам. Двухкомпонентный, не содержит растворителей и воды. Для коммерческого применения на впитывающие и не впитывающие влагу основания.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°C** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Низкие температуры удлиняют, а высокие – сокращают открытое время, время укладки и схватывания. Также при низких температурах повышается вязкость клея, что ухудшает его удобное нанесение.
- Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. При необходимости его следует прогрунтовать составами, отверждаемыми вследствие реакции. Не впитывающие влагу основания обезжирить и отшлифовать.
- Ёмкости перед работой довести до комнатной температуры. **Полностью** смешать смолу и отвердитель при помощи миксера в течение не менее 2 минут до получения однородной по цвету массы. Следить за хорошим перемешиванием смеси, особенно по краям и на дне емкости. Необходимо избегать слишком высокой скорости смешивания для сохранения более длительного открытого времени. **Жизнеспособность смеси составляет примерно 50-60 минут (время, в течение которого приготовленную смесь необходимо**

выработать).

- Клей равномерно нанести на основание зубчатым шпателем: A1/A2 - для ПВХ и резиновых покрытий с гладкой подложкой; B2/B3 - для металла, керамики и эластичных покрытий с рельефной подложкой.
- К укладке покрытия приступают сразу после нанесения клея. Подложка должна полностью соприкасаться с клеевыми рифами. Уложив покрытие, его необходимо сразу притереть или привальцевать, и еще раз – через 1,5-2 часа после укладки покрытия.
- Клеевые загрязнения необходимо сразу же убрать с помощью чистящей ткани. Затвердевший клей можно удалить только механическим путем.
- Не допускается ходить по свежеуложеному покрытию в течение 2 часов.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка в заводской невскрытой упаковке при температуре от +5 до +30°C (оптимально - от +10 до +25°C). Допускается транспортировка при отрицательных температурах, в этом случае перед использованием выдержать 2-3 дня в теплом помещении. Длительно вскрытый отвердитель не годится для работы. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Не сливать остатки на землю и в канализацию! Излишки отверженного продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. **При работе с kleem** реакционные компоненты проникают глубоко в поры кожи и их сложно удалить, поэтому **необходимо использовать химически стойкие перчатки, а при добавлении отвердителя и во время перемешивания – также спецодежду, средства защиты глаз/лица/органов дыхания.** При попадании смеси клея: в глаза - следует немедленно обильно промыть их чистой водой, при необходимости обратиться к врачу; на кожу - промыть водой с мылом, в случае возникновения аллергической реакции обратиться к врачу. **Отвердитель содержит опасное вещество – изоцианат, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения.**



ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com

Материалы высшей пробы



СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ BY 191905626.011-2019.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.



ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com

Материалы высшей пробы